

NET25kg

ベースモルタルB

防火構造 建設省認定 防火第739号
45分準耐火構造 建設大臣指定 wb1032

サンドレス

木造内外壁下地用モルタル



特長

①ひび割れ減少

収縮率が小さく亀裂の発生が少ない。

③平滑な塗面

刷毛引きもでき、塗装の下地、吹き付けの下地としても最高です。

②薄塗りから厚塗りまで

特殊軽量骨材を使用しており、一発または、追っかけ塗りで厚塗りが可能になり工期の短縮になります。

④既調合材料

水練りだけでも使用でき現場の能率がアップします。

■混練り標準水量 10ℓ

■標準塗り面積 10mm厚
約2.7㎡

■練上り量 27ℓ

サンドレス

サンドレスは木造住宅内外壁下地用モルタルとして開発した耐久性、付着、曲げ圧縮強度、施工性に優れた軽量既調合モルタルです。

※サンドレスは、セメント・スサ・軽骨材・特殊樹脂等を絶妙にブレンドしたものです。

施工要領

- **混練り** — サンドレス1袋に、水10ℓの割合でモルタルミキサー、又は手練りでよく混練りして下さい。
- **塗付け** — 最初5～7mm下ゴスリした後、追っかけ塗りで10～16mmに塗付けて下さい(追っかけ塗りが原則です)。塗り付けた後サンドレスの水引き具合を見てムラ直し又は刷毛引きをして下さい。
- **養生** — 塗付け後、急激乾燥の恐れがあるときは、散水養生して下さい。
- **仕上げ** — ■セメント系仕上げ ■エマルジョン塗料吹付け ■エマルジョンタイル調吹付け

※ラス下地の場合、波形ラス1号品を使用して下さい。

性能試験結果

試験項目	練上り率	軟度変化	凝結時間		曲げ強度	吸水量	透水量	長さ変化
			始 発	終 結				
試験結果	0.6%	5%	5時間	9時間	30kgf/cm ²	40g	0.2ml/h	0.09%
品質基準 (JASS15M-102)	±5%以下	20%以下	2時間以上	12時間以内	15kgf/cm ² 以上	50g以下	1ml/h以下	0.15%以下

注意事項

- ①現場で他の材料を混入しないで下さい。
- ②練り混ぜた材料は、夏期1時間、冬期2時間以内に使い切ってください。練り足し、練り戻しは避けて下さい。
- ③気温が3度以下になる恐れのある場合は、施工を避けて下さい。
- ④現品はセメント同様屋内で湿気の少ない場所に保管して下さい。
- ⑤有効期間は製造日より6ヶ月間。
- ⑥現品はセメント同様アルカリ性を示します。誤って目に入った場合は直ちに清浄な水で洗浄し、必要に応じ専門医の治療を受けて下さい。
- ⑦皮膚に付着すると肌荒れを起こすことがありますので、直ちに水洗いをして下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊 運

本 社	〒546-0003 大阪市東住吉区今川3-12-4	TEL.06(6708)8131(代)	FAX.06(6708)8133
東 京	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-12-6	TEL.03(3664)1342(代)	FAX.03(5645)5670
平 田	〒983-8116 福島県石川郡平田村大字西山字水尾111-1水尾工業団地	TEL.0247(54)3232(代)	FAX.0247(24)1004
京 都	〒622-0332 京都府船井郡瑞穂町字賀美小字広野二ノ切31	TEL.0771(86)0711(代)	FAX.0771(86)1628
岡 山	〒709-4321 岡山県勝田郡勝央町太平台64	TEL.0868(38)4001(代)	FAX.0868(38)7022
工 場	岡山・京都・平田	URL: http://www.mars.sphere.ne.jp/houn/ E-mail: houn@po.sphere.ne.jp	