

シーエル

セメント系 耐水白壁.押え専用塗材



シーエル5は、従来のしっくいやプラスター系の欠点とされてきた表面強度がなく、耐水性に乏しく、乾燥下地への施工が困難で、下地への精度にも問題となりやすい、これらの欠点を解決し、皆様の期待にお応えできるハードボイルドな押え仕上げ専用モルタルです。

下地・適合建築物： モルタル、RC造、プラスターボード
練水量： 約6~7ℓ
『NICEラテックス #45』 1kg (別売)
練上り量： 約16ℓ
標準塗厚： 約1mm
塗面積： 約16m²

日本建築仕上材工業会登録

登録番号	0305238
放散等級表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

NET 20kg



	「NICEラテックス」の3倍液（「NICEラテックス」1：清水 2）を壁面全体に充分塗布し、乾燥させて下さい。（養生期間1日）
	1) 2) 3) l
	1) 面確認後、良く混練りされた「シーエル8」をシゴキ塗りし、追っかけて3mm～4mm程度の塗り厚で塗り付け、タイミングを見計らい平滑に仕上げてください。 2) 「シーエル8」の水引、しまり具合を見て「シーエル5」を塗り付けて下さい。 ※ 「プasterボード下地」への塗付けは、当社担当者までお問合せ下さい。
	1) 標準水量約7 l より少な目の清水をバケツ他ミキサー等の混練り容器にとり、「シーエル5」を容器に加えながら混練りして下さい。さらに残りの清水を少量ずつ加えて混練りし、適度の軟度に調整して下さい。
	1) 「シーエル8」の表面状況を確認後下地とのなじみを良くし、尚且つブツの発生を抑える為鍍圧を十分かけてシゴキ塗りし、追っかけて所定の塗厚1mm～2mm程度、平滑に塗り付けて下さい。 2) 水引の頃合いを見計らって平滑に仕上げてください。鍍仕上げの場合はプラスチック鍍で仕上げてください。 3) 養生して下さい。（夏季1日 冬期2～3日以上）
	1) 「KCコート」を希釈せずにそのまま、ローラーや噴霧器等でムラにならないように全面塗布して下さい。 塗布量は10～25 m^2 (4 l 当り)です。