

シーエル

内外装セメント系仕上塗材

エイト



シーエル 8 は、内外装仕上げに塗り壁の良さを最大限に追求した、ホワイトセメント系のプレミックスモルタルです。

その優れた低収縮性能により、在来のモルタルでは困難であった分野への進出を可能にしました。無機系素材の持つ深みのある趣と優れた耐久性を活かし、各種の下地に対応できる性能及び仕上げの多様性により、壁面の新しい展開が広がる仕上げ塗り材です。



下地・適合建築物： モルタル・RC造
練水量： 約4ℓ
『NICEラテックス #45』 1kg (別売)
練上り量： 約14ℓ
標準塗厚： 約4mm
塗面積： 約3.5m²

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305239
分散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

NET 20kg



施工方法

工 程	施 工 要 領
下 地 処 理	「NICEラテックス」の3倍液（「NICEラテックス」1：清水 2）を壁面全体に充分塗布し、乾燥させて下さい。（養生期間1日）
「シーエル8」 混 練 り	<ol style="list-style-type: none"> 1) まず、バケツ等の容器に清水4ℓを入れ、続いて「NICEラテックス」を0.5～1kg入れて良くかき混ぜ混合水を作ります。 2) 標準水量より少なめの混合水（あらかじめ「NICEラテックス」を希釈した水溶液）をバケツもしくはミキサー等の混練り容器にとり、「シーエル8」を加えながら混練りして下さい。 3) さらに残りの混合水を少量ずつ加えて混練りし、適度の軟度に調整して下さい。
「シーエル8」 塗 付 け	<ol style="list-style-type: none"> 1) 中塗りモルタルの表面確認後、良く混練りされた「シーエル8」をシゴキ塗りし、追っかけて3mm～4mm程度の塗り厚で塗り付け、タイミングを見計らい平滑に仕上げして下さい。 2) 「シーエル8」の水引、しまり具合を見て「シーエル5」を塗り付けて下さい。 <p>※ 「プラスターボード下地」への塗付けは、当社担当者までお問合せ下さい。</p>

4. 本品はセメント同様、屋内で湿気の少ない場所に保管して下さい。
5. 有効期間は製造日より6カ月間です。（製造年月日は本品に刻印してあります。）
6. 本品はセメント同様、アルカリ性を示します。誤って目に入った場合は、直ちに清浄な水で洗浄し、必要に応じて専門医の治療を受けて下さい。
7. 皮膚に付着すると肌荒れを起こすことがありますので、直ちに水洗いして下さい。