

住宅基礎用既調合モルタル(刷毛引き・押え両用型)

腰モルタル

— 特徴 —

軽量で作業性に優れています。

塗り付け後のしまりが早く、仕上げが容易にできます。

一般軽量モルタルの刷毛引き仕上げにありがちな表面骨材の脱落が少ないです。

腰モルタルは、一般建築物コンクリート基礎面仕上げ用既調合セメントモルタルとして、無機系骨材を理想的に配合し、刷毛引きやコテ押え仕上げが容易なプレミックスモルタル系の鍍塗材料です。

腰モルタル

住宅基礎用既調合モルタル
(刷毛引き・押え両用型)

標準調合	
腰モルタル (1袋)	25 kg
シーラーN #45	約0.5 kg
清水	約7~7.5ℓ

用途	
住宅基礎などの 刷毛引きコテ押 え兼用モルタル	・標準塗厚 約5~7 mm
	・標準練上り量 約22 ℓ
	・1袋当り 約4.4~3.1㎡

性能試験結果		
試験項目	試験値	試験方法
曲げ強度 (N/mm ²)	4.0	JASS15M-102 準拠
吸水量 (g)	32.0	同上
長さ変化 (%)	0.11	同上
付着強さ (N/mm ²)	1.2	建研式接着試験機による 下地コンクリート

- 切な保護具（保護手袋、防塵マスク、保護メガネ等）を着用して取扱って下さい。また、取扱い後は顔、手、口などを水で洗浄して下さい。
- ・目や皮膚に付着した場合は、速やかに洗い流し必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
 - ・吸引した場合は、新鮮な空気のある場所に移動し、うがいのあと必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
 - ・飲み込んだ場合は、水などで洗浄後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
 - ・製品の保管は、セメント同様の取扱いとし、雨露のかからない屋内の湿気の少ない場所に、床面から離して保管して下さい。
 - ・飛散した粉末は掃除機で吸い取って回収するか、ホウキやスコップで集め空袋などに回収して下さい。
 - ・破袋、荷崩れ、落下などの防止策を確実に行って下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。

