



NET25kg

# 純モル8号 土間補修用モルタル

HOON純モル8号はコンクリート打設床の補修、旧床面の改修などに最適な土間補修用プレミックスモルタルです。

## 特長

1. 作業性が良く、耐水性、耐久性に優れ、平滑な仕上げ面と高い性能が得られます。
2. シーラーN#45を混入することにより接着性が強化されます。

## 標準仕様

調合	純モル8号 シーラーN#45 清 水	1袋(25kg) 1kg 6~7ℓ
練上り量		16ℓ
標準塗り厚		1~3mm
施工面積		8㎡/2mm

## 荷姿



## 施工例



## 性能試験値

試験項目		試験値	試験方法
圧縮強度	$N/mm^2$ (kgf/cm <sup>2</sup> )	材令 1日	JIS-A-1404 準拠
		材令 28日	
曲げ強度	$N/mm^2$ (kgf/cm <sup>2</sup> )	材令 1日	JIS-A-1404 準拠
		材令 28日	
付着強度	$N/mm^2$ (kgf/cm <sup>2</sup> )	1.8 (18)	JIS-A-6916 準拠
吸水量 (g)		1時間	JASS 15M-102 準拠
		5時間	
		24時間	

## 施工法

工 程	施 工 要 領
下 地 処 理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 下地の汚れ、レイトンスなどを除去し、十分清掃して下さい。必要に応じて水洗いを行って下さい。</li> <li>2. 不陸の激しい箇所は、予め、純モル8号を硬練りした材料で付け送りして下さい。</li> </ol>
シーラー処理	シーラーN#45の4倍液を塗布して下さい。 (シーラーN#45：水＝1：3)
混 練 り	純モル8号1袋(25kg)に清水6～7ℓとシーラーN#451kgでハンドミキサーなどを用いて、十分に混練りして下さい。
塗 り 付 け	最初にしごき塗りを行い、追っかけ塗りで2～3mmで仕上げして下さい。
養 生	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 養生期間は7日以上行って下さい。</li> <li>2. 直射日光による早期乾燥や通風を防止するため、シートなどで養生して下さい。</li> <li>3. 乾燥の激しい場合は、翌日散水養生して下さい。</li> </ol>

## 取扱い上のご注意

1. 気温が3℃以下での施工は避けて下さい。
2. 現場で他の材料を混入しないで下さい。
3. 練り混ぜた材料は、夏期1時間、冬期2時間以内に使い切って下さい。  
練り戻し、練り足しは避けて下さい。
4. 強風や直射日光などによる急激な乾燥を防止するためシート養生などの適切な処置をして下さい。
5. 現品はセメント同様、屋内の湿気の少ない場所に保管して下さい。又、有効期間は、製造日より3ヶ月間(製造年月は全面に刻印して有ります。)
6. 現品はセメント同様アルカリ性を示します。誤って目に入った場合は、直ちに清浄な水で洗浄し、必要に応じて専門医の治療を受けて下さい。
7. 皮膚に付着すると肌荒れを起こすことが有りますので、直ちに水洗いして下さい。

## 取扱店

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊 運

本 社 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3-12-4

TEL (06)6708-8131 ㊟ FAX (06)6708-8133

東 京 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-12-6

TEL (03)3664-1342 ㊟ FAX (03)5645-5670

平 田 〒963-8116 福島県石川郡平田村大字西山字水尾111-1 水尾工業団地

TEL (0247)54-3232 ㊟ FAX (0247)24-1004

京 都 〒622-0332 京都府船井郡瑞穂町字質美小字広野二ノ切31

TEL (0771)86-0711 ㊟ FAX (0771)86-1628

岡 山 〒709-4323 岡山県勝田郡勝央町黒坂917-1

TEL (0868)38-4001 ㊟ FAX (0868)38-7022

工 場 同 山・京 都・平 田

・開発研究所 TEL (06)6694-4045 ㊟ FAX (06)6609-3338

●メールアドレス houn@po.sphere.ne.jp

●ホームページURL <http://www.sphere.ad.jp/houn>