



白系仕上材用アク止め下地材

内外装壁用

塗替えプラスター

内外装下地調整、リフォーム対応

強力アク止め機能付き

耐アルカリ性 (モルタル下地、古壁漆喰への施工 OK)

粉末樹脂混合により水練りだけで使用 OK

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 1710008

放散等級
区分表示 F☆☆☆☆

問合せ先 <http://www.nsk-web.org/>

内外装古壁リフォーム用 漆喰対応 強力アク止め機能付き

●用 途

- ・化粧材リフォーム用下地調整材となります。
- ・強力アク止め機能付き白系下地調整材なので、古壁へ直接施工できます。
- ・アルカリ対応なので漆喰、セメントモルタルへの施工、仕上で漆喰の施工が可能です。

●適応下地

- ・セメントモルタル、石膏ボード（内装）、合板（内装）、漆喰、古壁etc
- ※ペンキ、タイル、撥水表面加工が行われている壁面、吸水のない壁面には施工できません。
- ※凹凸の大きい模様（リシン調）などはあらかじめ一度しごき塗りを行って下さい。

施工要領

1	下地の確認・清掃	下地の清掃、強度の確認を行って下さい。 古壁の場合、浮き、膨れなどが無いか確認を行って下さい。 モルタル下地の場合、表面が粉吹きしていないか確認を行って下さい。※1 参照
2	練 混 ぜ	標準加水量の 80%程度の上水道水に本品を入れ高速ミキサーでよく練混ぜし、約 10～20 分程度練置きしてください。 残りの上水道水約 20% を徐々に加え練返し、練具合を調節して下さい。
3	塗 付 け	塗り厚に注意し本製品を施工して下さい。※2 参照
4	養 生	施工後、降雨、強風及び夏期直射日光などによる急激乾燥は避けて下さい。完全乾燥後、各種仕上材で施工を行って下さい。

※1 粉吹きなど強度が弱い場合、NICEラテックス#45希釈液塗布による強度回復を行って下さい。

汚れが酷い場合も同様の施工を行って下さい。

NICEラテックス#45塗布による回復が難しいと判断した場合、剥離して下さい。

※2 アクが出た場合、再度施工を行って下さい。石膏ボードなど目地処理はあらかじめ埋めて乾燥養生を取って下さい。

標準仕様

内外装壁用塗替えプラスター	
用 途	内外装古壁下地調整材
主 成 分	炭酸カルシウム
接 着 剤	カチオンアクリル系粉末樹脂
正味質量	3,500 g
標準加水量	2.0 ℓ
標準所要量	3.3～4 m ²
標準塗り厚	1～1.5mm
消費期限	製造より 2 年（未開封）
荷 姿	6 袋 / ケース



取扱い時の安全対策（概要）

[1] 取扱い及び保管上の注意

- ・目や皮膚などに触れないように適切な保護具（保護手袋、防塵マスク、保護メガネ等）を着用して取り扱って下さい。また、取扱い後は顔、手、口など水で洗浄して下さい。
- ・製品は屋内の湿気の少ない場所に、床面から離して保管して下さい。

[2] 応急処置

- ・目に入った場合：直ちに清浄な水で最低 15 分間洗眼し、速やかに専門医の治療を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合：速やかに水または温水で十分に洗い流して下さい。
肌荒れがひどい場合は、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・吸引した場合：速やかに新鮮な空気のある場所へ移動し、水または温水でうがいをして必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗うなどして、直ちに医師の診断を受けて下さい。
〔まずは、飲み込まないように注意して下さい。〕

[3] 濾出時の注意

- ・飛散した粉末は掃除機で吸い取って回収するか、ホウキやスコップで集め空袋などに回収して下さい。

[4] 廃棄上の注意

- ・廃棄する製品や練混ぜ材などは硬化させてから、産業廃棄物として適切な処置をして下さい。
また、洗浄水などの排出は水質汚濁防止法などに注意して下さい。

[5] 輸送上の注意

- ・破袋、荷崩れ、落下などの防止を確実に行って下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。



使用上の注意事項

1. 本品は厳重な品質管理のもとに製造している既調合品です。指定材料以外の材料を練混ぜないで下さい。なお、練混ぜには上水道水を使用して下さい。
2. 強風や直射日光などによる乾燥を防止するために、シート養生などの適宜な措置をして下さい。
3. 本品使用時の施工は、気温が 5℃～35℃の範囲内で行って下さい。
4. 製品の製造年月日を確認し、経過した製品は使用しないで下さい。また、開封した製品はできるだけ早く使用して下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊 運



本 社 〒546-0003

大阪市東住吉区今川 3 丁目 12 番 4 号

TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133

URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004

西日本営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133