


試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8132
FAX 06-6708-8133



製品名 ベースモルタルB

試験項目	単位	試験結果	品質規定	
単位容積質量	kg/l	1.33	-	
練上がり率	%	1.7	±5 以下	
軟度変化	%	3.3	20 以下	
凝結	始発	(時間:分)	5:05	2時間以上
	終結	(時間:分)	8:30	12時間以内
曲げ強さ	N/mm ²	3.8	2.0 以上	
圧縮強さ	N/mm ²	10.7	-	
吸水量	g	32.4	40 以下	
透水量	ml/h	0.3	1.0 以下	
長さ変化	%	0.127	0.15 以下	

品質規定 : 「JIS A 6918 ラス系下地用既調合軽量セメントモルタル」の試験方法による。

* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、
実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。