


# 試験成績書

株式会社 豊運  
大阪市東住吉区今川3-12-4  
TEL 06-6708-8131  
FAX 06-6708-8133



製品名 シーエル 5

試験項目	単位	試験結果	品質規定	
軟度変化 B法	%	-11.4	JIS A 6909	
初期乾燥による ひび割れ抵抗性	—	ひび割れなし		
付着強さ	標準	N/mm <sup>2</sup>		2.0
	浸水	N/mm <sup>2</sup>		1.8
温冷繰り返し	—	試験体の表面に、ひび割れ、 剥がれ及び膨れがなく且つ著 しい変色及び光沢低下なし		
耐衝撃性	—	ひび割れ、剥がれ及び著しい 変形なし		
透水性 A法	mm	13.7		

\* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、  
実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。