

# 試験成績書

株式会社 豊運  
大阪市東住吉区今川3-12-4  
TEL 06-6708-8131  
FAX 06-6708-8133



製品名 ダイナミックス#300

試験項目		単位	試験結果	品質規定
軟度変化		%	5.8	±20 以下
耐ひび割れ性		—	ひび割れなし	ひび割れがないこと
耐衝撃性		—	ひび割れ及びはがれなし	ひび割れ及びはがれがないこと
曲げ強さ		N/mm <sup>2</sup>	7.1	5.0 以上
圧縮強さ		N/mm <sup>2</sup>	24.5	10.0 以上
付着強さ	標準養生	N/mm <sup>2</sup>	3.2	1.0 以上
	低温養生	N/mm <sup>2</sup>	2.6	0.7 以上
吸水量		g	0.3	2.0 以下
透水量		mℓ/h	0.3	0.5 以下
長さ変化		%	0.131	0.15以下
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性		N/mm <sup>2</sup>	割れ、膨れ及びはがれがなく付着強さが2.6	割れ、膨れ及びはがれがなく付着強さが1.0以上であること
仕上材が陶磁器質タイルの場合の耐久性		N/mm <sup>2</sup>	1.2	付着強さが0.6以上であること

品質規定：「JIS A 6916 建築用下地調整塗材」の試験方法による(CM-2)。

\* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、  
実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。