


試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8132
FAX 06-6708-8133



製品名 ボンドCF

試験項目	単位	試験結果	品質規定	
耐ひび割れ性	—	ひび割れなし	ひび割れないこと	
耐衝撃性	—	ひび割れ、剥がれなし	ひび割れ及び剥がれないこと	
曲げ強さ	N/mm ²	6.7	5.0 以上	
圧縮強さ	N/mm ²	17.7	10.0 以上	
付着強さ	標準養生	N/mm ²	1.4	1.0 以上
	低温養生	N/mm ²	1.2	0.7 以上
	温冷繰返し後	N/mm ²	1.1	0.5 以上
吸水量	g	0.3	2.0 以下	
長さ変化	%	0.14	0.15 以下	

品質規定：「日本建築仕上工業会規格 NSKS-001 下地調整用ポリマーセメントモルタル」による

* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、
実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。