

試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川13-12-4
TEL 06-6708-8131
FAX 06-6708-8133



製品名 溝レベラー

試験項目	単位	試験結果	品質基準
練混ぜ水量	%	22.0	水 / 粉体
スラリー比重	kg/l	2	-
フロー値	mm	192	190以上
凝結時間	始発	時間一分	8-15
	終結	時間一分	10-11
圧縮強度	N/mm ²	22.1	20以上
下地接着強度	N/mm ²	1.5	0.7以上
表面接着強度	N/mm ²	1.3	0.5以上
長さ変化	%	-0.08	0.12以下
耐衝撃	-	割れ及び剥がれなし	割れ及び剥がれがないこと

試験方法

- ① JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」による。
- ② JASS 15 M-103「セルフレベリング材の品質規準」による。

※ 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。